


降水時の床

floor at the time of precipitation



降水時に砂や泥等を巻き込み、滑りやすくなった床を想定。

履物：紳士靴（硬底・軟底）


介在物：水+ダスト

耐滑り値 (CSR)

SG/SR	石調 ※3色同様	0.46 ~ 0.47
WL/WD/WN	木目調 ※3色同様	0.53
WT001	ホホワイト	0.47 ~ 0.48
WT002	サンド ホホワイト	0.47 ~ 0.48
WT200	ピュア ホホワイト	0.46
BG001	ベージュ	0.48
BR707	ブラウン	0.40
G001	グレー	0.44 ~ 0.46
G001R	グレー ※ラフ仕上	0.53
G100	セメント	0.39 ~ 0.41
G103	スモークグレー	0.42
BK001	スーパーブラック	0.46
BK200	マットブラック	0.44

浴室床

bathroom floor



浴室床を想定（石鹼等による滑りは考慮せず）

履物：素足

介在物：水

耐滑り値 (CSR-B)

SG/SR	石調 ※3色同様	0.65 ~ 0.72
WL/WD/WN	木目調 ※3色同様	0.68
WT001	ホホワイト	1.15 ~ 1.33
WT002	サンド ホホワイト	1.15 ~ 1.33
WT200	ピュア ホホワイト	0.73
BG001	ベージュ	0.91
BR707	ブラウン	0.42
G001	グレー	0.98 ~ 1.00
G001R	グレー ※ラフ仕上	1.05
G100	セメント	0.67 ~ 0.72
G103	スモークグレー	0.41
BK001	スーパーブラック	0.62
BK200	マットブラック	1.03

※BR707、G103は浴室床使用に推奨致しません。

ご希望の場合は、サンプル等で確認していただいた上で適切にご判断ください。

当社では、「東工大式滑り試験 O - Y · PSM による試験」データに基づき、タイルの色ごとに滑りに対する評価を行っております。

当社の磁器質タイルは、特別にアンチスリップ加工を行っている商品ではない為、履物や床が濡れている状態等、通常と異なる環境ではスリップしてしまう恐れがございます。足ふきマットを設置するなど履物の裏が濡れて滑らないように注意してください。